

## Aitamaali Valkea

### TYYPPI

Akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi.

### SOVELTUVUUS


Käsittlemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuultavilla puunsuojilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.

### KÄYTTÖKOhteet

Lauta-aidat ja -kaiteet



### TEKNISET TIEDOT



Maalautuoteryhmä  
2012

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13

Maalautarvikeryhmä  
2001

35 Vesiohenteiset maalit ulkokäyttöön puualustalle (RT-luokitus)

Värisävyt

Valmisvalkoinen (TVT 255L)

Kiiltoryhmä

Himmeä (5/RT-luokitus)

Riittoisuus

Sahatulle puupinnalle 4-6 m<sup>2</sup>/l.  
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m<sup>2</sup>/l.

Pakkaukset

3 l ja 10 l.

Ohenne

Vesi

Työtapa

Sively luonnonharjassiveltimellä T1 tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus

-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.  
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.

Kuivumisaika, +23 °C  
ilman suht. kosteus RH  
50 %

Kosketuskuiva n. tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan tehdä 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

Säänkestävyys

Hyvä myös teollisuusilmastossa.

Kiinteäainetilavuus

40 %.

Tiheys

n. 1,3 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

### KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.

Maalaus

Maalaamaton pinta:

Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuksella ohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti-Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Ultra Primerilla, Öljypohjalla (erityisesti vanhat ja kuluneet pinnat) tai Aitamaali Valkealla. Pintamaalaa 1-2 kertaa Aitamaali Valkealla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalattut ja aiemmin maalattut tai kuultavalla puunsuojalla

## Aitamaali Valkea

käsitellyt pinnat:

Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuksella ohjeen mukaan.

Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava hilse kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla ja pohjamaalaa ne kertaalleen Öljypohjalla (erityisesti vanhat ja kuluneet pinnat), Ultra Primerilla tai Aitamaali Valkealla.

Pohjamaalaa teollisesti pohjamaalatut ja aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat kertaalleen Ultra Primerilla tai Aitamaali Valkealla ja aikaisemmin öljymaalilla maalatut pinnat kertaalleen joko Öljypohjalla, Ultra Primerilla tai Aitamaali Valkealla.

Maalaa pinnat vielä 1-2 kertaan Aitamaali Valkealla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.

Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä Aitamaali Valkea harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla ja sivele. Käsittele kaikki laudan päädyt erityisen huolellisesti.

**Työvälineiden puhdistus** Pese työvälineet vedellä ja saippualla. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

**Hoito-ohjeet** Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla. Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa.

**Huoltokäsittely** Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Aitamaali Valkea voidaan huoltomaalata ensisijaisesti Aitamaali valkealla, Pika-Teholla tai Ultra- sarjan talomaaleilla.

**EU VOC -raja-arvo** Huomaa, että aidan päällilauta kannattaa asentaa hieman viistoon jotta seisova vesi ja lumi eivät pääse lahottamaan puuta.

(cat A/d) 130g/l(2010)  
Aitamaali Valkea sisältää VOC max. 130 g/l.

### KÄYTTÖTURVALLISUUS



Ympäristölle vaarallinen



Ärsyttävä

Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia, 4,5-dikloro-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja sinkkioksidia. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/ käyttöturvallisuustiedote. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

### YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### KULJETUS

VAK/ADR 9 III

jha120508/akk160508/hsa250613/0065432

## Aitamaali Valkea

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu- ja ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

[Takaisin](#)