

Aito Punamultamaali

TYYPPI

Aito Punamultamaali on perinteinen keittämällä valmistettu pellavaöljyä ja puhdasta rautaoksidipigmenttiä sisältävä punamultamaali. Aito Punamultamaali muodostaa hengittävän, jauhoontuvan pinnan, joka kuuluu vähitellen vuosien myötä.

SOVELTUVUUS


Uusien ja ennen keitetyllä punamullalla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalattujen sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu muiden maalityyppien päälle tai höyläpintojen maalaukseen.



KÄYTTÖKOHTEET

Asuin- ja talousrakennusten sahalautapintaist ja karkeat hirsipintaist ulkoseinät.

TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä
2012

91 Vanhan ajan maalit (RT-luokitus)
465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13

Maalaustarvikeryhmä
2001

91.4 Keittomaalit ulkokäyttöön (RT-luokitus)

Värisävyt

Punainen.

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä (6/RT-luokitus)

Riittoisuus

Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat n.3 m²/l.

Pakkaukset

10 L.

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys harjasiveltimellä.

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Kuiva 1 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.

Kiinteäainetilavuus

26 paino-%.

Tiheys

1,10-1,20 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.

Esikäsitteily

Maalaamaton pinta:

Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavista puukuiduista. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuksella ohjeen mukaan. Poista irtoava pihka oksankohdista teräslastalla.

Ennen maalattu pinta:

Poista ennen keitetyllä punamultamaalilla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalattua pinnasta irtoava maali teräsharjalla. Vältä harjauksessa muodostuvan pölyn hengittämistä.

Maalaus

Ensimaalaus:

Pohjamaalaa pinnat 10 % vedellä ohennetulla Aito Punamultamaalilla.

Pintamaalaa aikaisintaan seuraavana päivänä, ohenna tarvittaessa. Sivele maali

Aito Punamultamaali

ohuesti hangaten.

Huoltomaalaus:

Maalaa 10-15 % ohennetulla Aito Punamultamaalilla ohuesti hangaten 1-2 kertaan riippuen vanhan pinnan kunnosta.

Sekoita maali ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Maalauksessa on pyrittävä ohuisiin kerroksiin. Liian paksut maalikerrokset voivat hilseillä. Jos tuotetta ruiskutetaan, pinta suositellaan hangattavaksi siveltimellä heti ruiskutuksen jälkeen, jotta varmistetaan maalin tartunta sekä oikea kerrospaksuus.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pestä pelkällä vedellä.

EU VOC -raja-arvo


(cat A/d) 130 g/l (2010). Aito punamultamaali sisältää/innehåller VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Haitallinen

Sisältää: Kupari(II)sulfaattia ja tolyylifluania. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluania. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteen keräily pisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR - ei luokiteltu

jha141112/hsa091112/ome030811

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

[Takaisin](#)