

Teho Ikkunamaali

TYYPPI	Alkydiöljymaali.
SOVELTUVUUS	Uusien ja aikaisemmin maalattujen puupintojen maalaukseen ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET	Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit.



TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä 2012	475 Puupintojen liuteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001	45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit	A ja C
Värisävyt	Valkoista A-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää Tikkurilan Puutalot- värikartan mukaan. C-perusmaali on väritöntä ja aina sävytettävä ennen käyttöä. Sävytettyä maalia ei vaihdeta.
Värikartat	Puutalot
Kiiltoryhmä	Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus	8-10 m ² /l.
Pakkaukset	A-perusmaali: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l. C-perusmaali: 0,9 l, 2,7 l.
Ohenne	Alkydiohonne 2010
Työtapa	Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Maalattu pinta on kuiva noin 24 tunnin kuluttua. Kuivuminen hidastuu paksuissa kalvoissa, ilman lämpötilan laskiessa tai suhteellisen kosteuden ollessa korkea.
Kiinteäainetilavuus	n. 65 % väristä riippuen.
Tiheys	n. 1,2 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely	Maalaamaton pinta: Puhdista käsittelemätön puupinta liasta, homeesta ja irtoavista aineksista. Pohjusta pinta Valtti Pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla. Ennen maalattu pinta: Poista irtoava maali ja kitti aikaisemmin maalatulta puupinnalta. Pese aikaisemmin maalatut pinnat Maalipesulla tai tarvittaessa Homeenpoistolla. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi ja pyöristä terävät kulmat. Poista hiontapöly. Käsittele

Teho Ikkunamaali

Maalaus	<p>puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella. Kittaa ikkunat ja mahdolliset halkeamat ikkunakitillä (varmistu kitin päällemaalattavuudesta).</p> <p>Ensimaalaus: Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Pohjamaalaa 5 % Alkydihenteella 2010 ohennetulla Teho Ikkunamaalilla tai Öljypohjalla. Maalaa polyuretaani- ja katalyyttimaalatut ikkunanpuitteet 5 % Alkydihenteella 2010 ohennetulla Teho Ikkunamaalilla karhennushionnan jälkeen. Maalaa siveltimellä. Pintamaalaa ohentamattomalla Teho Ikkunamaalilla yhden tai mieluiten muutaman vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1-2 mm lasin päälle.</p>
Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet	Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
	Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla huoltopesuliuksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo	(cat A/d) 300g/l(2010). Teho Ikkunamaali sisältää VOC max. 300 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Haitallinen

Sisältää: Teollisuusbensiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensini) ja tolyylifluania SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehditava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyyliimetyyliketoksiimia ja tolyylifluania. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Itsesytytysvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.

 [Ympäristöseloste](#)

KULJETUS

VAK/ADR: 3 III, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia.

of1290609/akk110311/hsa29122011/566 6001

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjenteiksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujohtajärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

[Takaisin](#)